

27-31, rue d'Estienne d'Orves
78221 - VIROFLAY Cedex

Tel. : 01 39 07 10 40

Fax : 01 30 24 31 87

Symbole ou Code : **PBE-6**

Avantages particuliers :

- **Compressibilité moyenne**
- Très bonne reprise élastique**

Désignation : **BETAFLEX 69**

Emplois :

- **Boîtes de vitesses - Carburateurs**

Composition :

Fibres de cellulose avec liant nitrile (NBR)

* Marque Ahlstrom

Dimensions : Rouleaux de 1100 mm.

Epaisseurs : de 0,25 à 1,6 mm.



PROPRIETES Physiques, Thermiques, Chimiques. Valeurs pour e = - mm.

TYPE D'ESSAI	CONDITIONS	VALEUR	UNITE
Masse volumique		1	g/cm ³
Températures maximum d'utilisation		150	°C
Force de tension	ASTM F152	20,7	Mpa
Pression maximum en continu		jusqu'à 10 B.	Bars
Compressibilité	Sous 700 MPa (1000 PSI)	13	%
Reprise élastique		60	%
Résistance à la traction	Sens parallèle perpendiculaire	280 210	N/mm ² N/mm ²
Immersion : dans l'eau dans l'huile dans les hydrocarbures	-Distillée 22 Hrs à 30°C - ASTM 3 6 ASTM Fuel B	+ 30 +28 +28	% en poids
Conductibilité électrique		190	μohms/cm

* Les limites de température et pression d'un joint dépendent de plusieurs paramètres,
nous consulter si les conditions sont limites.

Courbe Contraintes - Allongements

Courbe de compressibilité E = - mm.



Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas entraîner la responsabilité de la
Société Jicey, qui se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ce document